

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：04-23501155（代表） FAX：04-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

異氰酸酯預聚物 POLURGREN PRP 350 01

規格：

聚合物類型	：低游離單體 TDI 含量異氰酸酯預聚物
固含量	：100 %
黏度(23°C)	：5000~9000 mPa.s
NCO 含量	：3.0~4.0 %
游離單體 (TDI) 含量	：< 0.1 %
分子量	：約 2400
溶劑	：無

特性及應用：

- 1.POLURGREN PRP 350 01 是一種聚醚型預聚物，具有高伸長率、高模數及良好的耐水解。
- 2.POLURGREN PRP 350 01 主要用於 1K 及 2K PU 膠及填縫膠，單體含量非常低。

儲存：

密封原裝桶存放在乾燥、陰涼的環境下，保質期為 12 個月。因本品對水分敏感，一旦開封應盡速使用完畢，避免導致產品在桶內硬化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。