

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

醇酸樹脂 REXIN 2281/70X

規格：

外觀	: 透明
固體份	: 70%±2
溶劑	: 二甲苯
油型	: 蔬菜油酸
油長	: 40 %
黏度(25°C)	: U ~ W
黏度(23°C)	: 1100 ± 300 mPa.s
色相(Gardner)	: 最大 5
酸價	: 最大 12
OH 價	: 85 ±10
OH%	: 2.6 ± 0.3
比重(20°C)	: 1.02 g/m ³
閃燃點	: 28 °C

溶解性：

酮類	: 可溶
酯類	: 可溶
乙二醇醚的酯類	: 可溶
芳香族類	: 可溶
脂肪族類	: 不可溶

特性：

2281/70X 是一種使用在顏料色膏的醇酸樹脂，本身具有極佳濕潤性、且與大多數使用在塗料系統的樹脂有良好相容性，用於製成所謂的通用色漿 (universal paste)。

2281/70X 與下列樹脂相容：

1. 短、中、長油的醇酸樹脂。
2. 飽和聚酯樹脂。
3. 壓克力樹脂。
4. 環氧樹脂。
5. 油變 PU 樹脂。
6. 醇酸 PU 樹脂。
7. 乙烯脂。
8. 硝化棉。

2281/70X 與不飽和聚酯樹脂不相容。

儲存：

請存放在乾燥、陰涼的環境，在原裝桶內可保存 1 年。

包裝：

200kg 鐵桶

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。