

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 乾式貼合接著劑 UB-2560

規格：

外觀	：乳白色液體
固成份(125°C×1hr, 1g)	：46 ± 2%
黏度(23°C)	：50~500cps
pH 值	：7 ± 1.5
密度(25°C)	：約 1.1 g/cm ³
硬度(Shore A)	：85
伸長率	：400%
抗張強度	：45 MPa
100%模量	：15 MPa
成膜溫度	：約 5°C
離子性	：陰離子

應用：

- 1.運動鞋面皮、皮革、布料、PU、TPU、PVC、EVA 等熱壓貼合。
- 2.紡織品、皮革、橡塑膠、鋁箔、造紙、泡棉等貼合。
- 3.PC、ABS、RUBBER、PU、PVC 等乾式貼合。

建議配方：

A.加工法：滾塗、刷塗、噴塗、浸漬塗佈。

B.浴槽建議配方：高速攪拌，可作業時間約 4 小時。

UB-2560	：100 克
水性 NCO 架橋劑(WH-2110)	：2~5 克
水性增稠劑(視需求調整)	：0.3~1 克

- 1.混合後高速攪拌 400rpm 約 15~20 分鐘。
- 2.塗佈後預乾呈透明膜後，再 80~120°C 熱壓貼合。
- 3.貼合牢度的差異：1.上膠量、2.上膠法、3.乾燥時間、4.熱壓溫度與壓力。

※備註：UB-2560+5% NCO 架橋劑，可以耐 jungle test >14~21 天。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。