

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性非矽型消泡劑 D-801BA

規格：

組成	：多種化合物混合品
外觀	：黃色模糊液體（已乳化好，不會分離沈降）
pH 值(2%)	：5.0~8.0
比重(30°C)	：0.9±0.02
水溶性	：水中分散
離子性	：非離子

特性與應用：

D-801BA 是一支無 APEO、NPEO 的 100%液體高效率強效型非矽型消泡劑，**適於 Latex (含造紙、接著劑等)、油漆、染整、皮革等行業**。其特別針對以 Latex 為基礎的高黏度產品，具有絕佳的相容性和持續性的消泡力。D-801BA 有 Silicone 型消泡劑的效果，但沒有油斑、魚眼等污染缺點，**且後段效果強**。具有下列特性：

1. **完全沒有油斑、魚眼與開花等傳統非矽消泡劑所造成污染缺點。**
2. 使用範圍廣泛：D-801BA 組合多種消泡原理所研發生產，故可廣泛運用於 Latex (含造紙、接著劑等)、油漆、染整、皮革等行業。
3. **相容性佳**：D-801BA 設計為可轉變，或移除 Latex、油漆所產生的薄膜，因此相容性佳。
4. **消泡力持久**：D-801BA 為有效率的持續消泡配方，更能降低生產成本。除以上的特點外，D-801BA 還兼具操作使用方便、和能長時間儲存等優點。**尤其用於 roller coating 時更佳。**

建議使用量：

1. **油漆：使用量 0.2~0.3%**，先將半數 D-801BA 直接(或加以稀釋)投入研磨機中，以抑制泡沫產生，然後將剩餘半數 D-801BA 投入攪拌。
2. Latex 乳液：使用量 0.3~0.5%(D-801BA 對 Latex 固成份重量比)，直接投入。
3. **其他一般行業：使用量約 0.1~0.5%**，視使用情況及使用對象而調整並在使用時先以 3~4 倍水稀釋再加入則效果較好。

包裝：

200KG/鐵桶。

儲存：

存放於 10~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。**可保存兩年。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。