安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

紫外線光安定劑 UV-292

簡介:

UV-292 是典型阻礙胺型的液態光安定劑,它可以有效的清除高分子化合物因陽 光中 UV 照射所產生的自由基,同時它也具備熱安定的效果,是一個經濟又高效 能的光安定劑。

結構式:

化學名稱:Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)sebacate (75~85%)

化學式: C30H56N2O4 CAS No.: 41556-26-7 分子量: 509g/mol

化學名稱: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl sebacate (15~25%)

化學式: C₂₁H₃₉NO₄ CAS No.: 82919-37-7 分子量: 370g/mol

規格:

外觀 :透明微黃液體

純度 : >96% 色相(Harzen/APHA) **:** < 70 透射率(425nm) **∶>96%** : >98% 透射率(500nm) 沸點 : 300°C 蒸氣壓(20℃) : <0.0001Pa : < 0.5% 揮發物 : <0.1% 灰分 閃點(閉杯) : 100°C $0.99 \, \text{g/cm}^3$ 比重(20°C)

溶解度: (在20℃温度下,每100毫升溶劑所能溶解之公克數)

丁醇(Butanol) :>50 苯乙烯(Styrene) :>50 乙二醇(Ethyl glycol) :>50 TMPTA :>50 甲乙酮(MEK) :>50 水(Water) :>50

醋酸丁酯(Butyl acetate) :>50

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

應用:

UV-292 適用於下列多種塗料應用:

汽車塗料、鋼捲塗料(coil coating)、木器塗料、DIY油漆、UV/EB塗料。

UV-292 對於許多種類的樹脂,塗料提供良好的光安定性。如下列:

1.單組份及雙組份 PU。

5.水性丙烯酸。

2.熱可塑性丙烯酸。

6.酚類、乙烯類樹脂。

3. 熱固性丙烯酸,醇酸樹脂及聚酯樹脂。

7.UV 硬化的丙烯酸。

4.自乾型醇酸樹脂。

用量:

UV-292 建議使用添加量為 0.2%~2.0%,如果添加於聚合反應之前的單體中,能改善樹脂的品質。聚合物的光安性可藉著併用 UV 吸收劑,例如 UV-326 來更進一步改善。但 UV-292 可能會與塗料中的酸觸媒相互反應,使用前請先仔細評估。

- 1. Polyurethane:可提供 PU 皮, PU Foam 之耐候性,用量 0.3~0.5%,可與 UV-P、UV-326 併用,具相乘的效能。
- 2. 塗料: 可與 UV-268、UV-326、UV-234 或 UV-1130 併用應用於汽車烤漆,用量 0.5~1%。
- 3. 可應用於 UV/EB 塗料,用量 0.3~2%,可與 UV-389 併用。

包裝:

25kg/桶、200kg/桶。

儲存:

存放於 5~30℃室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)