

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

改性聚烯烴樹脂水性分散體 ARROWBASE SB-1030N

規格：

外觀	: 乳白色液體
固成份	: 24~28%
黏度(25°C)	: 1~500 mPa·s
熔點	: 80°C
pH 值	: 9~11

特性：

ARROWBASE SB-1030N 是一款無皂改性聚烯烴樹脂水性分散體，對各種底材均具有優異的附著力和熱封性能。ARROWBASE 可採用凹版塗佈或浸塗等常用塗佈方法進行塗佈。ARROWBASE SB-1030N 在 80~120°C (176~248°F) 下乾燥後形成塗膜。具有以下優勢：

1. 對各種底材均具有優異的附著力。
2. 環保(水性非氯化樹脂)。
3. 優異耐水性。
4. 優異耐化學性(耐鹼、酸)。
5. 長的 Pot-life。
6. 可當作 EVA 的 primer，並且可以併用不同比例的 MEK 或丙酮。併用高比例的 MEK 或丙酮，可以提高對 EVA 的附著力。EVA 鞋材黏貼橡膠、PU 中底，用較高的黏貼溫度，會有更好的附著力。

應用：

1. 膜表面改質。
2. 膜或金屬箔的 primer。
3. 熱封塗料、黏合劑。
4. 塗料及油墨的載體。
5. 保護性塗料。

乾燥條件：

應用	稀釋條件	塗膜厚度	乾燥條件
用於 primer	ARROWBASE：酒精=1：1	乾膜 0.1~0.5 μm	80~100°C x 1~5 秒
	ARROWBASE：水=1：1		100~120°C x 5~10 秒
用於黏合劑	ARROWBASE：酒精=1：1	乾膜 1.0~3.0 μm	80~100°C x 5~10 秒
	無稀釋		100~120°C x 10~30 秒

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2025.06)