

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力改性 PP 密著劑 TRAPYLEN 9600 W

規格：

外觀	：低黏度奶白色液體
固成份	：30%
pH 值	：9

特性：

1. TRAPYLEN 9600 W 是一種壓克力改性、無氯的水性 PP 密著增進劑。它對聚烯烴底材有良好親和力，特別用來改善有處理和未處理的 PP、PE、聚烯烴的混合物等薄膜、箔片、發泡體及射出組件的表面張力，增強濕潤性能允許在此材質上黏著、印刷、植絨和塗裝。
2. TRAPYLEN 9600 W 只要有足夠的相容性也能用於加入接著劑、油墨和塗料中當作密著增進劑。它是 tack free。
3. TRAPYLEN 9600 W 為 Eastman Advantis 510W(固成份 24%)的相當品。

應用：

1. TRAPYLEN 9600 W 當作直接使用的 primer 時先稀釋到 10%固成份，再添加成膜助劑、底材濕潤劑和搖變劑後開稀。可用噴塗、含浸、刷塗、和印刷等方法。
 - 乾燥條件：80~100°C，60 秒。
 - 殘留用量：3~4 g/m² (用於塑膠)；0.5~1.5g/m²(用於 film)。
2. 當作密著增進劑添加於底塗或有顏色 primer，相容性要先測試。建議用量對全配方約 10%。可用噴塗、含浸、刷塗、和印刷等方法。
 - 乾燥條件：80°C，30 分。
 - 殘留量：約 15g/m²。

包裝：

120 kg 塑膠桶。

儲存安定性：

密封存放於 15°C至少 6 個月。為了抗凍，儲存在 15°C以上。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。